

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA LACA MADE-BLER®	Versión Nº 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

1. DESCRIPCIÓN

LACA MADE-BLER® es una laca nitrocelulósica formulada especialmente para obtener acabados brillantes con alta calidad, tersura, flexibilidad, dureza y secamiento rápido.

2. PROPIEDADES

- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Producto de fácil aplicación.
- ✓ Excelente tiempos de secado.
- ✓ Buena flexibilidad
- ✓ Buena durabilidad

3. USOS

La **LACA MADE-BLER®** puede aplicarse para proteger y embellecer muebles, puertas, techos de madera y enchapes de uso interior.

4. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del producto.
- Si la superficie a pintar tiene Barniz (Alquídico) u otro recubrimiento que se encuentra en malas condiciones remueva la pintura antigua y haga un proceso de limpieza completo para iniciar el proceso de pintura al natural.
- **LACA MADE-BLER®** debe aplicarse teniendo como base **SELLADOR BLER®**, para así lograr un acabado homogéneo.

5. APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.

Diluya únicamente la cantidad de **LACA MADE-BLER®** que vaya a utilizar.

Se debe utilizar la proporción adecuada de thinner extrafino ya que entre más delgada sea la mezcla mas aplicaciones se deben efectuar y menos espesor de película va a obtener.

Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner extrafino.

En días muy húmedos o de lluvia utilice retardador mezclado con thinner extrafino, en partes iguales, para evitar blanqueamiento de la aplicación.

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA LACA MADE-BLER®	Versión Nº 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN			
Instrumento de Aplicación	Dilución Máxima		Numero de Manos
	LACA MADE-BLER®	THINNER EXTRAFINO	
Brocha o rodillo	1 galón	1/2 galón	2 - 4 Manos
Pistola convencional	1 galón	1 galón	2 - 4 Manos

Se requiere de un tiempo de secado de 15 minutos entre manos y de 30 horas para un secado al manejo.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regidos a parámetros establecidos por PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., LACA MADE-BLER® cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	INSTRUCTIVO
Estabilidad al Almacenamiento	No se gela, endurese, ni forma sedimento duros en 1 año.	INS.DAC.014
Viscosidad Copa Ford # 4 (18 °C)	25 – 35 segundos	INS.DAC.002
Materia no volátil	29.5 – 50.5 %	INS.DAC.006
Peso por galón	3.6 – 3.7 Kg./gal	INS.DAC.004
Brillo especular (60°)	80 Mínimo (Brillante)	INS.DAC.018

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio con métodos internos referenciados a las NTC.

7. RENDIMIENTO


Sobre superficie de madera natural 20 - 35 m²/gal. (1 mano)

Para repinte sobre colores similares rinde hasta 45 - 55 m²/gal. (1 mano)

Los rendimientos son de carácter informativo y dependen de las características de la superficie y de los métodos de aplicación.

8. SEGURIDAD

- ◆ Producto inflamable.
- ◆ En caso de contacto con la piel lavar con estopa húmeda de agua y jabón
- ◆ Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- ◆ Aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA LACA MADE-BLER®	Versión Nº 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

- ◆ En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ◆ Para mayor información remítase a la **Ficha de Seguridad** del producto.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4 °C y 35 °C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

El producto debe mantenerse cerrado y en su envase original.

10. PRESENTACIÓN


LACA MADE-BLER® es comercializado en las presentaciones:

Envase	Volumen	Embalaje
Envase metálico	1 galón	4 Unidades
Envase metálico	1/4 de galón	6 Unidades

11. RECOMENDACIONES

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado. **Ante cualquier inquietud dirijase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un excelente e inmediato servicio.**

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.
En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto LACA MADE-BLER® conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.

	DISEÑO Y DESARROLLO	FICHA TÉCNICA LACA MADE-BLER®	Versión N° 02
		Código: REG-DYD-12	Fecha próxima revisión: 02/2011

Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.