	<b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>FICHA TÉCNICA ANTICORROSIVO BRILLANTE BLER®</b>	<b>Versión Nº 05</b>
		<b>Código: REG-DYD-12</b>	<b>Fecha de Revisión: Abril de 2017</b>

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pintura diseñada con resinas alquídicas, pigmentos de alto desempeño, aditivos y pigmentos anticorrosivos que garantizan una protección anticorrosiva para ambientes moderados de agresividad química baja, ambientes domésticos, con alto brillo, buen cubrimiento, excelente rendimiento y buena durabilidad. Puede ser utilizado como capa de protección y pintura de acabado por su tersura, brillo, nivelación. Excelente adherencia y flexibilidad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Anticorrosivo Alquídico Brillante. Cumple con las siguientes especificaciones técnicas:**

Requisitos Técnicos	Especificaciones
Viscosidad Stormer a 25°C (NTC 559)	110 -115 KU
Contenido de sólidos (V/V)%	Mínimo 35%
Finura de dispersión (NTC 557)	Mínimo 6 N.S
Peso por galón (NTC 598)	3.6 – 4.0 kg/gal
Poder cubriente (NTC 4974)	Mínimo 93 %
Brillo 60° (NTC 592)	≥85
Flexibilidad (NTC 1115)	Cumple
Adherencia (NTC 811)	Mínimo 90%
Estabilidad al almacenamiento (NTC 6108)	No se gela, ni forma sedimento, no evidencia cambios de viscosidad, ni presenta sinéresis mayores a 15 Ku duro en 1 año.

### USOS RECOMENDADOS

Recomendado para uso interior y exterior. Se usa para proteger, decorar y embellecer superficies metálicas ya sean estructuras, ventanas, tubos, tanques, puertas etc.

### MODO DE USO


#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE\*\*

- *SUPERFICIES NUEVAS:* Prepare con DESOXIDANTE BLER®, si la superficie está con evidencia de corrosión, elimine completamente el polvo residual, limpie con xileno o thinner y deje secar completamente.
- *SUPERFICIES CON PINTURAS DETERIORADAS:* Se debe limpiar muy bien la superficie, eliminando grasas, capas de pintura descascaradas., libres de polvos, grasas aceites y humedad, lije para garantizar anclaje de superficie.
- *SUPERFICIES BRILLANTES:* Eliminar todo rastro de grasa polvo y humedad, lijar con papel lija #180 para eliminar brillo, retirar polvo residual para garantizar una buena adherencia de la pintura.

#### APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, pinturas sueltas, cales y todo tipo de material extraño que pueda afectar el comportamiento de la pintura. Diluya únicamente con varsol o thinner fino según herramienta de aplicación. Mezclar continuamente con espátula durante el proceso de uso. Es recomendado diluir solo la cantidad que va a aplicar.

\*\*Seguir las recomendaciones de preparación de superficie garantiza la calidad del acabado.

	<b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>FICHA TÉCNICA ANTICORROSIVO BRILLANTE BLER®</b>	<b>Versión Nº 05</b>
		<b>Código: REG-DYD-12</b>	<b>Fecha de Revisión: Abril de 2017</b>

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Para mayor información remítase a la **Ficha de Seguridad** del producto.

### PRESENTACIÓN

ANTICORROSIVO BRILLANTE BLER® es comercializado en las siguientes presentaciones:

PRESENTACIÓN	CONTENIDO
1/4 GALÓN	946,3 cm <sup>3</sup> - 1/4 gal
1 GALÓN	3.785 cm <sup>3</sup> - 1 gal

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe mantenerse cerrado, en su envase original, alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO TEÓRICO

Equipos de aplicación	Dilución: agua	Rendimiento 1 mano	m <sup>2</sup> / galón
Brocha	25%	Superficies normales	35-45
Rodillo	25%		
Pistola Convencional	Entre 10 y 25%		
Equipo Especializado (Airless)	Entre 10 y 25%		

Tiempo secado entre capas	Tiempo secado para repinte	Condiciones Aplicación
Máximo 6 Horas	Máximo 24 horas	No Aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia. La temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C. Y menor de 40°C

### Certificaciones



### PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.

Kilómetro 1.8 Autopista Medellín  
Vía Siberia detrás de Uniabastos  
PBX: (57-1) 6922626

Email: [servicioalcliente@pinturasbler.com](mailto:servicioalcliente@pinturasbler.com)  
Cota - Cundinamarca Colombia

[www.pinturasbler.com](http://www.pinturasbler.com)

Ante cualquier inquietud diríjase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado. Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.