

	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	FICHA TÉCNICA SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER®	Versión N° 09
		Código: REG-IDI-07	

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER® es un producto a base de resinas nitrocelulósicas formulado para obtener sellamiento, lijabilidad, adherencia y durabilidad a la madera, obteniéndose mejor tersura en el acabado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regidos a los criterios de calidad establecidos por PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., **SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER®** cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Requisitos Técnicos	Especificaciones
Finura de Dispersión	6 - 5 Hegman
Viscosidad Copa Ford N° 4 a 25°C (Dilución V/V 3 Thinner: 1 Producto)	45 – 55 segundos
Material no volátil, fracción peso (%)	37 – 41%
Peso por galón (NTC 598)	3.5 – 3.8 kg/gal

USOS RECOMENDADOS

SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER® es recomendado como base para lacas o barnices cuando se requiere que la madera quede con un acabado al natural o tintillada y que no estén expuestos a la intemperie. Para acabados al natural, aplicarse directamente sobre la superficie de madera previamente lijada y pulida. Para acabados tintillados primero se da color a la madera con tapaporo o tintes.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*

- La madera debe estar seca y libre de polvo, grasas, pintura deteriorada y todo tipo de material extraño que pueda afectar el comportamiento de la pintura.
- Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia.

APLICACIÓN

- Aplique con pistola dos a tres capas de sellador dejando transcurrir 15 minutos entre capas. Lije suavemente con

lija #320, limpie el polvo y aplique la laca para obtener el acabado deseado.

- Agítese siempre antes de su aplicación.
- Los instrumentos utilizados deben ser lavados con thinner.

DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Dilución máxima con Thinner Acrílico Bler®
Brocha	Diluir en proporción de dos volúmenes de Thinner por un volumen de Sellador 40% Sólidos Bler®
Rodillo	
Pistola Convencional	

RENDIMIENTO

Rendimiento a 1 mano	m ² / galón
Teórico (1 mils espesor)	25 - 35
Práctico: Primeras manos sobre madera	20 - 35
Práctico: Repinte o segunda mano	45 - 55

TIEMPO DE SECADO

Tiempo secado al manejo	Tiempo secado final
15 minutos	8 horas

Condiciones Aplicación

No aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia. La temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C y menor de 40°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para más información remítase a la **Ficha Datos de Seguridad** del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe mantenerse cerrado, en su envase original, alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

* Seguir las recomendaciones de preparación de superficie garantiza la calidad del acabado.

	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	FICHA TÉCNICA SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER®	Versión N° 09
		Código: REG-IDI-07	

PRESENTACIÓN

SELLADOR 40% SÓLIDOS BLER® es comercializado en la siguiente presentación:

Presentación	Contenido
1/4 galón	946 mL (1/4 gal)
Galón	3,78 L (1 gal)
Cuñete	18,9 L (5 gal)

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
07	28/06/2018	Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto.
08	1/09/2021	Cambio de logo y actualización Ficha Técnica.
09	16/02/2022	Se actualiza el proceso y se modifica la codificación

Certificaciones



PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.

Kilómetro 1.8 Autopista Medellín
Vía Siberia detrás de Uniabastos
PBX: (601) 6922626
Email: servicioalcliente@pinturasbler.com
Cota - Cundinamarca Colombia
www.pinturasbler.com

Ante cualquier inquietud dirijase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado. Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.