



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pintura base agua que forma una película impermeable e hidrófuga dando a la superficie una alta resistencia al agua. Con propiedades tales como alto poder cubriente, sin olor residual, resistencia a la intemperie, a la abrasión, alcalinidad (eflorescencia) y a rayos UV (filtro UV). Bajo salpique, rápido secado, resiste al ataque de hongos, algas y bacterias (resistencia microbiana). No contiene metales pesados, es de Bajo VOC.

Acabado mate, fácil aplicación dada su excelente manejabilidad y nivelación. En colores, **SUPERFACHADA BLER®** contiene pigmentos de alta resistencia a la intemperie, acabado terso y el blanco más blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pintura al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 5828.

Requerimientos Técnicos Específicos	Requerimientos Técnicos NTC 5828	Superfachada Bler®
Intemperismo artificial - (ASTM D2244) Retención de color	Delta E ≤ 4	Cumple
Intemperismo artificial - (ASTM D661/ NTC 1457-4) Cuarteamiento superficial	No presenta 0	Cumple
Resistencia al agua (NTC 1114)	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible.	Cumple
Resistencia a hongos y algas (NTC 5429)	No presenta	Cumple
Cuarteamiento a alto espesor (NTC 5032)	No presenta	Cumple

Otras especificaciones:

Requisitos Técnicos	Especificaciones
Compuestos Orgánicos Volátiles VOC	≤ 100 g/L
Viscosidad Stormer a 25°C (NTC 559)	120 - 125 KU
Contenido de sólidos, fracción volumen (%)	Mín. 35%

Requisitos Técnicos

Especificaciones

Brillo Especular a 60° (NTC 592)

≤ 10 UB

Peso por galón (NTC 561)

4.6 – 5.3 kg/gal

pH (NTC 624)

Mín. 8.5

Estabilidad al almacenamiento (NTC 6108)

No se gela, endurece, ni forma sedimento duro en 1 año.

Poder cubriente * (NTC 4974)

≥ 96%

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para uso exterior en superficies nuevas o para repinte, para proteger y embellecer fachadas, cubiertas de edificios, casas, muros, tejas de fibrocemento, cielos rasos. Se puede aplicar sobre superficies de concreto, mampostería, pañete, estuco, drywall, yeso y, láminas de fibrocemento.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Superficies nuevas: En concreto, cemento y asbesto se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua durante 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar y aplicar la pintura directamente.

Superficies con pinturas deterioradas: Se debe limpiar muy bien la superficie, eliminando grasas, capas de pintura descascaradas y humedades. Resanar y luego pintar.

Superficies brillantes: Eliminar todo rastro de grasa, polvo y humedad, lijar con papel lija #180 o # 400 para eliminar brillo, retirar el polvo residual para garantizar una óptima adherencia de la pintura.

Superficies con alta alcalinidad, carburos o cales: Neutralizar la superficie con solución de ácido muriático al 10% en agua y dejar actuar durante 15 minutos, enjuagar con abundante agua a alta presión, aplicar **SELLOBLER®** (sellador de superficies alcalinas). Finalizar con aplicación de dos a tres manos de **SUPERFACHADA BLER®**.

APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, pinturas sueltas, cales y todo tipo de material extraño que pueda afectar el comportamiento de la pintura. Diluya únicamente con agua limpia según herramienta de aplicación. Mezclar continuamente con espátula durante el proceso de uso. Es recomendado diluir solo la cantidad que va a aplicar.

* No aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas (Accent o Clear), y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente.

** Seguir las recomendaciones de preparación de superficie garantiza la calidad del acabado.

	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	FICHA TÉCNICA SUPERFACHADA BLER®	Versión N° 09
		Código: REG-IDI-07	

DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Dilución máxima con agua
Brocha	20%
Rodillo	20%
Pistola Convencional	Entre 10% y 25%
Equipo Especializado (Airless)	Entre 10% y 12%

RENDIMIENTO

Rendimiento a 1 mano	m ² / galón
Teórico (1 mils espesor)	58 - 63
Práctico: sobre color similar o superficie sellada	38 - 43
Práctico: sobre estuco	18 - 23
Práctico: sobre color diferente	18 - 23

TIEMPO DE SECADO

Tiempo secado entre capas	Tiempo secado final
1 hora	4 horas

Condiciones Aplicación

No aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia. Las condiciones meteorológicas pueden afectar el acabado. La temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C y menor de 40°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para más información remítase a la **Ficha Datos de Seguridad** del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe mantenerse cerrado, en su envase original, alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C.
- No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

PRESENTACIÓN

SUPERFACHADA BLER® es comercializado en las siguientes presentaciones:

Presentación	Contenido
Galón	3,78 L (1 gal)
Cuñete	18,9 L (5 gal)
Tambor	208 L (55 gal)

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
07	28/06/2018	Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto.
08	1/09/2021	Cambio de logo y actualización Ficha Técnica.
09	16/02/2022	Se actualiza el proceso y se modifica la codificación

Certificaciones



PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.

Kilómetro 1.8 Autopista Medellín
Vía Siberia detrás de Uniabastos
PBX: (601) 6922626
Email: servicioalcliente@pinturasbler.com
Cota - Cundinamarca Colombia
www.pinturasbler.com

Ante cualquier inquietud dirijase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. de toda responsabilidad sobre el producto.

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado. Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.